

Какъ ся познава да ли у нѣкой свиленъ плащъ има намѣсено вълна или памукъ.

Д-ръ Оцанамъ намѣрилъ че ако ся земе една мокрота, извѣстна подъ имя *азотиста мѣдъ*, па ся натопа у неж памучень парцалъ, той за половинъ чась ще ся стопи, ако ли ся тури вълненъ парцалъ, той ся стопява за единъ день, ако ли ся тури свиленъ парцалъ, той ся стопява едва слѣдъ 15 дни. Оттука излиза единъ простъ способъ да познаваме да ли у пѣкой платъ има памукъ, вълнъ или копринъ. Турѣте единъ парцалъ отъ плата у азотистъ мѣдъ; памукъ-тъ му ще ся изяде за половинъ чась, вълна-та му за единъ день а остангло-то ще е свила.

Свила може да ся стопи у азотистъ мѣдъ като стои у неж повече отъ 15 дни; тогава растворъ-тъ може да ся подгрѣе та да ся искара на паръ, а свила-та да остане на дъното като единъ пашкулъ, кой-то послѣ може да ся источи. По тоя начинъ може да ся искара полъзъ отъ копринены дрипелы новы и ветхы: стига само да ся стопятъ у азотистъ мѣдъ па по испареніе да ся собере свила-та въ видъ на клъбо като пашкулъ.

Лѣвило за строшены чени и други калны ссѣдове.

Земь колко-то трѣбува негасенъ варъ па го стлъчи на сытенъ прахъ и прѣсѣй го; послѣ земь нѣколко бѣлтака отъ яйце та го измѣси добръ и направи гѣстъ кашъ, съ коуж-то намажи строшены-ты мѣста, па гы слѣпи и остави да изсъхнѣтъ. По тоя начинъ счюпено-то ся заварява здраво.

ДОМАШЕНЪ ЛѢКАРЪ.

Лѣкъ прошивъ холеръ.

Има три начина: 1) положи болныа на постелъ и обвий го съ топлы завывкы; тутакси тури му на трѣбуха и подъ лъжичкѣ-тъ синапъ (хардаль) или хрѣновинъ, това сжще-то нѣ по-часто туряй на рѣцѣ-тъ и крака-та; 2) растривай цѣло-то тѣло съ черенъ пиперъ или съ сгрѣянъ спиртъ; или водъ съ нишаджръ и трій съ вълненъ парцалъ; 3) давай му да піе (чясто въ не по много) водъ отъ топлъ меродіж (гю-